

# BULBY, KILE, NAPĘDY ZABURTOWE

(STAL-OŁÓW)

RODZAJ CYKLU: 2K

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

patrz: Dokumentacja Techniczna odpowiedniego produktu.

NAD LINIĄ WODNĄ



N° STRATI/LAYERS:

PRIMER:

UNDERCOAT:

TOP COAT:



POD LINIĄ WODNĄ

ILOŚĆ WARSTW: 3

GRUNT: S74158 EPOXY PLUS

PODKŁAD: S24015 BLACK EPOXY – TAR FREE











ANTIFOULING: katalog STOPPANI



Przed rozpoczęciem pracy radzimy uważną lekturę Dokumentacji Technicznej i Kart Bezpieczeństwa poszczególnych produktów, które są zawsze dostępne na naszej stronie internetowej i stanowią integralną część tego dokumentu. Ponadto upewnij się, czy potrzebny sprzęt i warunki pracy pozwalają wykonać ją bezpiecznie i zapewniają odpowiednią jakość realizacji zadania.

**SCHEDA DI CICLO / PROCESS DATA SHEET**

 Scheda di ciclo n° 817  
 Workorder n°4011721

PONIŻEJ LINII WODNEJ  <b>STAL</b>	 <b>PROPORCJE            MIESZANIA</b>	<b>ROZCIĘCZENIE            ZALEŻNIE OD RODZAJU            APLIKACJI            % (A+B)</b>		 <b>GRUBOŚĆ            WARSTWY</b>		 <b>SZLIF</b>	<b>CZĘŚCI            STAŁE            objętościowo            (nie-            rozcieńczone)</b>	<b>SIŁA            KRYCIA            (nie-            rozcieńczone)</b>	 <b>PRZERWA MIĘDZY WARSTWAMI</b>												
									objętościowo A+B			<b>MOKREJ</b> μ	<b>SUCHEJ</b> μ	%	m <sup>2</sup> /l	10°C		20°C		35°C	
																min	max	min	max	min	max
<b>GRUNT</b>										16h	96h	8h	48h	4h	24h						
S74158 EPOXY PLUS SOL.A	9	S70171 10-15 % 2 warstwy	S70171 15-25 % 3 warstwy	130-180	50-70	P240- 280	45.2	7.5		2h	96h	1h	48h	30'	24h						
S74156 EPOXY PLUS SOL.B	1									32h	96h	16h	48h	8h	24h						
<b>PODKŁAD</b>										2h	96h	1h	48h	30'	24h						
S24015 BLACK EPOXY – TAR FREE	2	S70171 5-10% 2 warstwy	S70171 15-25 % 2 warstwy	320-400	200-250	P240- 280	69.6	3.1													
S24016 BLACK EPOXY – TAR FREE HARDENER	1																				
<b>ANTIFOULING (1+1 mani)</b>																					
katalog STOPPANI																					

Przedstawione powyżej informacje są owocem skrupulatnie przeprowadzonych badań i prezentują naszą aktualną oraz najpełniejszą wiedzę. Jednakże owe informacje noszą charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić pretekstu do pociągnięcia naszej Firmy do odpowiedzialności ani do wszelkiego rodzaju sporów związanych z wykorzystaniem naszych produktów. Wynika to również z faktu, że sposób ich stosowania pozostaje poza naszą kontrolą.